



FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: ARGAMASSA POLIMÉRICA AUTONIVELANTE

DESCRIÇÃO: Produto em pó indicado para regularização de substrato (contra piso). Utilizado em laminados, vinílicos, carpetes e porcelanato líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Base Cimento, carga mineral, aditivos e sais solúveis;

DENSIDADE PÓS SECAGEM: Entre 40 a 50 minutos após a mistura sem remover do recipiente o produto e misturar a cada 10 minutos para evitar sedimentação;

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: > 0,5 mpa;

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Não aplicável.

RENDIMENTO: 1,8 kg com espessura de 1 mm faz 1m².

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Antes da aplicação umedecer o substrato;
- Obs: Antes de aplicar o nosso SELADOR CONTRAPISO/SOBREPOSIÇÃO a argamassa tem que estar completamente seca e sem umidade;
- Tempo de circulação ao toque de tráfego leve 5 h;
- Para aplicação de revestimento: vinílico, cerâmica, laminados, carpetes e porcelanato líquido 12 a 24 h.

PREPARO DO PRODUTO:

- Colocar em um recipiente limpo de 5 a 6 L de água para cada 20 Kg de argamassa;
- Misturar até que fique em uma consistência uniforme e homogênea;
- O tempo de mistura pronta para uso, não deve exceder a 50 minutos.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

- Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 13.749;
- Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca;
- Cuidado com presença de pó, óleo, tinta ou resíduos podem comprometer a boa aderência da argamassa autonivelante;
- Em superfície muito lisa é aconselhável lixar para uma boa aderência;
- Só utilizar água potável isenta de impurezas e recipiente limpo;
- Sempre mistura a cada 10 minutos para evitar a sedimentação.

EMBALAGEM: Embalagem plástica de 20 kg.

CUIDADOS: Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado no máximo dez sacos em cada pilha.

VALIDADE: O produto tem 06 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Após aberto uso imediato.

NORMATIZAÇÃO: Fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 13281/2005.

CONSIDERAÇÃO TÉCNICA: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.



ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:

YESO

Sac. - Fone (81) 9.9944-2022

E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

Químico Responsável Ismael Seixas.

Reg. CRQ-PE: 1.202.482