

FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: MASSA CIMENTÍCIA STANDARD

DESCRIÇÃO: Produto indicado para tratamento de juntas em chapas cimentícia; produto com alto coeficiente de aderência. Produto com secagem rápida, disponível na cor cinza, fino acabamento, baixa retração e pronto para uso (utilize sempre fita álcali resistente). Acabamento fosco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímeros, aditivos e sais solúveis;

DENSIDADE APÓS SECAGEM: Não aplicável;

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: Não aplicável;

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: Não aplicável.

RENDIMENTO:

0, 850 Kg/m² na execução de paredes

0, 300 Kg/m² na execução de tetos

0, 800 kg/m² na colação de cerâmicas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- Aplicar a massa com espátula ou desempenadeira entre as placas até o seu preenchimento total e em seguida. Aplicar a fita álcali resistente 50mm, aguardar aproximadamente 2 horas. Caso não haja a necessidade da fita de 100mm, passe para 3^o etapa;
- Se for necessária uma segunda fita, aplicar uma nova camada da massa e usar a fita de 100mm, aguardando aproximadamente 2 horas;
- Aplicar uma camada final, aguardando aproximadamente 12 horas para aplicação de acabamento, tintas ou texturas;
- **OBS: Massa não recomendada para lugares de alto estresse ou vibrações como Fachadas, portas, janelas e ar condicionado.**



PREPARO DO PRODUTO: Ponto para USO.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

- Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR 13.749;
- Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca;
- As condições climáticas indicadas para uso são temperaturas entre +10C à +50C e umidade relativa do ar entre 50% e 80%. Nessas condições a secagem do material será em torno de 24hs.
- **OBS:** A presença de pó, óleo, tinta ou outros resíduos podem comprometer boa aderência da MASSA CIMENTÍCIA STANDARD.

EMBALAGEM: Embalagem plástica de 5 kg e 10 kg.

CUIDADOS: Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água corrente e procure o médico imediatamente. Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção. Uso obrigatório de EPI's.

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira em local seco e arejado.

VALIDADE: 12 meses após a data de fabricação – Para balde lacrado e armazenado conforme indicação do fabricante. Após aberto uso imediato.

NORMATIZAÇÃO: Fabricado em conformidade com projeto de Norma 02:103.45-001/1 02: 103.45-001/12 02:103,45-001/3.

CONSIDERAÇÃO TÉCNICA: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representa notas gerais, resultado da nossa experiência em ensaios efetuados e não leva em consideração o caso de aplicações particulares.

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR:

YESO
Sac. - Fone (81) 3455 1919

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME
CNPJ: 09.085.540/0001-90
Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439



E-mail – comercialrecife1@yeso.com.br

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482

Idea Seixas Junior – Eirelli – ME
CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439